



Dopo 3 - 5 min si sarà rotta la tixotropia e si può iniziare ad applicare il prodotto mantenendo il prodotto sotto agitazione.

CARATTERISTICHE DEL FILM	VALORE
Peso specifico	approx 350 g/l
Spessore medio del film essiccato	da 4÷5 mm a 6÷8 mm
Resa teorica	0,7 m ² /l ÷ 1,0 m ² /kg per 1 mm
Resistenza al calore:	da - 30 °C sino a 200 °C con picchi sino a 250 °C
Conduttività di calore	0,030 W/mK
Abbattimento del calore:	- 4 ÷ 5 mm: 40/50% - 6 ÷ 8 mm: 60/70%

CICLO DI APPLICAZIONE :

- **Prima di applicare il prodotto, è fondamentale, miscelare il contenuto della latta con un miscelatore da cemento abbinato ad un trapano per qualche minuto, fino ad ottenere una consistenza cremosa e schiumosa. Questa operazione permette di attivare gli elementi ed ottenere un perfetto risultato finale.**
- Eventuale 1° mano: uno strato spesso 0,5 mm, a spruzzo o pennello, come primer – fondo aggrappante
- Attendere asciugatura del prodotto – circa 30 minuti a seconda delle condizioni atmosferiche.
- 2° e 3° mano (eventuale 4° mano) a spessore - per ottenere uno spessore tra i 4 e gli 8 mm, a seconda dell'abbattimento termico richiesto. Si consiglia singole mani con spessori compresi tra i 2 e 3 mm. Il prodotto non cola, ma in caso di alti spessori (> di 3 mm) si potrebbero generare micro fessurazioni in fase di essiccazione.
- Attendere asciugatura del prodotto per entrambe le 2 mani a spessore – tempo di asciugatura: 1-3 ore per singola mano, a seconda delle condizioni atmosferiche.
- 4° mano di rifinitura: applicare un'eventuale strato di prodotto diluito con acqua (10 – 20 % di acqua), con spessore 0,5 mm per una migliore definizione dell'aspetto superficiale e per colmare eventuali fessurazioni che potrebbero crearsi per effetto dell'asciugatura degli strati a spessore.
- **Tempo di essiccazione:** 24 – 72 ore a seconda delle condizioni atmosferiche. Per una corretta efficacia del prodotto, occorre avere la totale essiccazione dello stesso.
- Il prodotto viene fornito in versione "pronto all'uso", ma necessita essere miscelato per alcuni minuti (per permettere l'amalgamazione dei vari componenti) tramite strumento miscelante collegato a un eventuale trapano elettrico.
- Per eventuali diluizioni necessarie utilizzare unicamente acqua.
- **ATTENZIONE:** sottolineiamo che un NON corretto rispetto delle procedure di applicazione del prodotto potrebbe inficiare pesantemente il risultato del livello di coibentazione. Pertanto vi invitiamo a contattarci in caso di dubbi, o eventuali quesiti.

Note:

Si raccomanda di agitare bene il prodotto prima dell'uso.

Per informazioni riguardanti cicli specifici rivolgersi al ns. ufficio tecnico.

Le informazioni contenute in questa scheda, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns. essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

Questa revisione sostituisce qualsiasi edizione precedente.